

### DESCRIPCIÓN

Tlalocoat Fiber es un impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas modificadas, pigmentos inorgánicos, partículas cerámicas y fibras sintéticas que dan como resultado un producto con excelentes características de impermeabilidad, adherencia y durabilidad, sin requerir el uso de malla de refuerzo. Garantía de 5 años.

### PRESENTACIÓN

### VENTAJAS

- No requiere malla de refuerzo, ya que contiene fibras sintéticas que aumentan la vida y durabilidad del impermeabilizante.
- Alto reductor de temperaturas debido a su baja conductividad evitando con ello el paso del calor.
- Su acabado blanco repele los rayos del sol, generando con ello, el ahorro de energía.
- Debido a la elasticidad con la que cuenta, soporta los asentamientos normales de la construcción.
- Soporta cambios bruscos de temperatura (lluvias, humedad, altas y bajas temperaturas, etc.).
- Adherencia a materiales de construcción (concreto, lámina galvanizada, etc.).
- No es tóxico ni dañino al medio ambiente, debido a su formulación a base de agua.

### PROPIEDAD FISICAS (Material Liquido)

| Propiedad                         | Resultado       |
|-----------------------------------|-----------------|
| Viscosidad CPS (ASTM D-2196)..... | 45,000+/-10,000 |
| PH (ASTM E-70).....               | 9.5 +/- 0.5     |
| % Sólidos (ASTM D-1644).....      | 59+/- 2.0       |
| Densidad (ASTM D-1475).....       | 1.27 gr/cm3     |
| Elongación % (ASTM D-412).....    | 200%            |
| Prueba Fungicida (ASTM G-21)..... | Pasa            |
| Secado al tacto.....              | 2-3 hrs.        |
| Secado Total.....                 | 24-48 hrs.      |
| Apariencia.....                   | Líquido-Espeso  |

### ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de 2 años en lugares secos y frescos, en su envase original bien cerrado. Después de abrir el envase, cerrarlo bien y aplicar el producto dentro de los próximos 60 días. Evitar almacenar a temperaturas menores de 5° C y mayores de 40°C. No estibar más de 3 cubetas.

### LIMITACIONES

Para una perfecta adherencia aplíquese en días sin probabilidad de lluvia, evite las temperaturas menores a los 10°C mayores a los 45°C. No mezcle con ningún otro producto. No se aplique en áreas de tráfico pesado. Respete el rendimiento.

### APLICACIÓN

- 1.- Con la ayuda de un cepillo o espátula, retire las zonas mal adheridas del sustrato y/o material ya existente antes de aplicar Tlalocoat Fiber. La superficie deberá estar firme, limpia, seca, libre de grasa, eflorescencia u hongos. En lo que a láminas se refiere, se tendrá que limpiar bien el óxido y la grasa.
  - 2.- Resane grietas con Tlalocoat Resane.
  - 3.- Se recomienda aplicar una mano de Tlalocoat Sello, sin diluir, para obtener mejor adherencia y mayor rendimiento del Tlalocoat Fiber.
  - 4.- Aplique la primera capa de Tlalocoat Fiber directamente sin diluir, en un solo sentido, con una brocha o cepillo. Extienda uniformemente. Deje secar de 4 a 6 hrs antes de aplicar la segunda capa. El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones climáticas.
  - 5.- Aplique la segunda mano de Tlalocoat Fiber en sentido perpendicular (cruzado) con respecto a la primera mano. Deje secar durante 24.
- El rendimiento a dos manos es de 18-20 m<sup>2</sup> por cubeta, el cual podrá variar de acuerdo al tipo de sustrato y a las condiciones del mismo.

### GARANTIAS

**GARANTIA LIMITADA.-** Esta garantía aplica sólo si los productos fueron aplicados de acuerdo a las indicaciones anteriormente mencionadas. Si se cumple esta condición y durante el período de garantía ocurre un desprendimiento o una falla del producto; PRICOAT se compromete a reponer el material defectuoso que le sea devuelto. Exclusiones de la cobertura: PRICOAT no será responsable en ninguna circunstancia por;

- Aplicación defectuosa o incorrecta del producto, ni por pérdidas o daños provocados por una o varias de estas causas.
- Toda variación, desgaste, rajaduras de superficie, deformación u otros cambios derivados del uso.
- Pérdidas o daños a los productos provocados por cualquier causa que no sea un defecto de fábrica inerte.
- Daños provocados por almacenamiento incorrecto, la negligencia, el abuso, el uso incorrecto o el mantenimiento inadecuado.
- Productos que hayan sido alterados de algún modo después de salir de la fábrica de PRICOAT (Por ejemplo, adición de agua).
- Daños provocados por factores que exceden el control de PRICOAT. La vida útil puede verse afectada por diversos factores como la calidad de la preparación del sustrato, aplicación del producto, mantenimiento y desgaste normal. Todos estos factores exceden nuestro control y no se ofrecen garantías por ellos.

Asistencia.-Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.  
Fecha de Revisión: 29/10/09